

weberklin protect



- Diminue l'absorption capillaire des matériaux en respectant leur perméabilité à la vapeur d'eau
- Limite la dégradation des supports sous l'action du gel et des pluies acides
- Protège la façade contre les salissures
- Peut être recouvert d'une peinture



Hydrofuge de façade

DOMAINES D'UTILISATION

- hydrofugation en façade de matériaux poreux

SUPPORTS ADMIS

- mortiers à base de ciment et béton
- briques de parement, jointoyées avec un mortier de jointoiement traditionnel ou industriel (type weberter brick)
- tuiles en terre cuite ou en béton
- enduits minéraux à base de chaux ou de ciment
- pierres calcaires et siliceuses

LIMITES D'EMPLOI

- n'appliquez weberklin protect protect :
- sur les façades en pierres, jointoyées au plâtre ou au mortier de plâtre
- sur les enduits à base de plâtre
- pour traiter les surfaces immergées, ou fissurées
- sur support humide ou mouillé

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- référez-vous à l'étiquetage réglementaire figurant sur l'emballage

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- délai de séchage : 24 heures
- délai d'efficacité optimale : 14 jours

ces valeurs à +20°C sont allongées à basse température et réduits par la chaleur

PERFORMANCES

- densité : 0,8
- point d'éclair : + 60°C

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être parfaitement propres, dépoussiérés, secs, exempts de traces de nettoyants
- réparez éventuellement les joints de maçonnerie et les épaufrures, traitez les fissures, restaurez les supports dégradés
- dans le cas d'une hydrofugation après nettoyage avec des détergents anioniques (dégreissant), il est impératif d'attendre 2 à 3 semaines, après la dernière opération de rinçage, avant l'application de weberklin protect

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de + 5°C à + 30°C (air et support)
- n'appliquez pas sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- n'appliquez pas sur support chaud, en plein soleil ou par vent fort

- évitez l'application par temps pluvieux (la saturation en eau du support empêche la pénétration de weberklin protect)

APPLICATION

- weberklin protect est prêt à l'emploi
- appliquez jusqu'à saturation en deux passes
- espacées de 10 minutes au minimum, au rouleau ou à la brosse, du bas vers le haut
- l'application par ruissellement, à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression muni de joints résistant au white spirit, est également possible et s'effectue sous la forme d'un jet (évitez les brouillards)
- sur support très poreux du type terre cuite, renouvelez l'application avant séchage de la passe précédente

RECOMMANDATIONS

- protégez les surfaces qui ne sont pas à traiter (vitrage, châssis de fenêtre, pierre bleue, ...)
- protégez les végétaux contre les projections accidentelles
- nettoyez l'outillage au white spirit

EMBALLAGES

- bidon métallique de 5 l
- bidon métallique de 10 l

COULEUR

- incolore

CONSOMMATION

- de 0,5 à 1 l/m² (selon l'absorption du support), pour une application en 2 passes

OUTILLAGE

brosse, rouleau, pulvérisateur à basse pression

CONSERVATION

- 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine, non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs